KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2026-09-24

MAGNAT PRO CERAMIC SUPERIOR KITCHEN & BATHROOM 5



MAGNAT PRO

CERAMIC SUPERIOR KITCHEN & BATHROOM 5

ПЛЯМОВІДПІРНА КЕРАМІЧНА ФАРБА ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ ВОЛОГІСТЮ

ОПИС ВИРОБУ

MAGNAT PRO CERAMIC SUPERIOR KITCHEN & BATHROOM 5 (МАГНАТ ПРО ЦЕРАМІК СУПЕРІОР КУХНЯ & ВАННА 5) – це найвищої якості, інноваційна та плямовідпірна фарба з можливістю професійного кольорування, призначена для використання в приміщеннях із підвищеною вологістю. Завдяки Ceramic Hybrid Technology — поєднанню найвищої якості смол і спеціально відібраних керамічних компонентів та додаванню іонів срібла, поверхня фарби набуває надзвичайної міцності та відзначається високою стійкістю до розвитку грибків і бактерій.

Фарба в Базі А є білого кольору і готова до використання.

Фарбу в Базі С не можна використовувати як готовий продукт, перед застосуванням її необхідно закольорувати.

ВЛАСТИВОСТІ:

• Технологія CERAMIC HYBRID TECHNOLOGY

• Екстра стійка до розвитку грибків і бактерій – додаток Ag+

• Найвища стійкість до миття та стирання

• Висока стійкість до дезінфікуючих засобів

• Гарантія стійкості покриття, або повернення коштів*

• Стійкість до плям на кухні, включаючи жири

• Відмінна покривна здатність

• Ідеальне фінішне покриття

Розхід:

До 16 м²/л при одношаровому нанесенні для фарбування закольорованою фарбою.

До 14 м²/л при одношаровому нанесенні для фарбування у білому кольорі (без колорування).

УПАКОВКА: База А: 0,9л; 2,7л; 9л

База С: 0,9л; 2,7л;

• Спосіб нанесення: пензель, валик, розпилення

• Рекомендована кількість шарів: 2

• Другий шар - не раніше ніж через 2 години

• Час висихання: щонайменше 3 години

ПРИМІТКИ:

Екстра стійка до розвитку грибків і бактерій – додаток Ag+

Покриття містить активний антимікробний компонент на основі іонів срібла (Ag+), що сприяє підвищенні стійкості до утворення та розвитку грибків і бактерій на поверхні.

Дослідження ефективності захисту покриття від грибків – PN-EN 15457:2022 Фарби та лаки (Лабораторний метод перевірки ефективності засобів захисту покриттів від грибків).

Дослідження антибактеріальних властивостей на пластикових і непористих поверхнях – виконано за ISO 22196/JIS Z 2801.

Стійкість до плям на кухні, включаючи жири

При дотриманні інструкцій Виробника, вказаних на упаковці, фарба на гладких, підготовлених основах демонструє високу стійкість до забруднень та стійких плям.

Найвища стійкість до стирання

Фарба має найвищий клас стійкості до стирання згідно з нормами: PN-C-81914:2002, Тип I – фарба стійка до мокрого стирання. Клас R1 стійкості до мокрого стирання за PN-EN 13300:2023-04, п. 4.6.

Фарба, для якої визначено клас стійкості R1, кваліфікована як стійка до мокрого стирання – це означає, що під час лабораторних випробувань вона продемонструвала найвищий рівень стійкості покриття, з мінімальною втратою товщини шару фарби після визначеної стандартом кількості циклів стирання.

ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА» надає Гарантію Стійкості Покриття. У разі втрати стійкості покриття при дотриманні інструкцій, зазначених в карті технічній, покупець має право на повернення сплаченої вартості продукту. Гарантія не виключає, не обмежує і не призупиняє прав покупця, передбачених законодавством України щодо недоліків придбаних товарів. Умови гарантії доступні на сайті: www.magnatfarby.com.ua

*Гарант: ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА», 81000, Україна, Львівська область, м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а. Строк та територіальний обсяг гарантійного захисту: 12 місяців з дати придбання, на території України (за винятком територій, на яких ведуться бойові дії, території можливих бойових дій, або тимчасово окупованих).

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Фарба MAGNAT PRO CERAMIC SUPERIOR KITCHEN & BATHROOM 5 (МАГНАТ ПРО ЦЕРАМІК СУПЕРІОР КУХНЯ & ВАННА 5) призначена для декоративно-захисного фарбування стін з цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних основ, а також шпалер, призначених для фарбування. Може застосовуватися на дерев'яних, деревопохідних та загрунтованих металевих поверхнях, а також на керамічній плитці, що експлуатується в інтер'єрах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Стійкість до стирання:

· PN-EN 13300:2023-04, п 4.6 – Клас R1 стійкості до мокрого стирання

· PN-C-81914:2002 – Тип I – фарба стійка до мокрого стирання

2. Час висихання покриття за температури 23±2°C та відносної вологості повітря 50±5%, ступінь 3, максимум [год]: 3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи:
Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, без пилу та жирних забруднень, у залежності від типу основи — відповідно витриманою:
a) цементні, цементно-вапняні штукатурки: мінімум 4 тижні після нанесення,
b) гіпсові штукатурки: мінімум 2 тижні після нанесення.
Покриття з клейових, або вапняних фарб, що погано тримаються основи, слід видалити.
Плями від водяних патьоків, нікотину, або олії тощо — перекрити фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.
Плями від водяних патьоків, нікотину, олії тощо — перекрити фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ.
Пористі, сипкі основи та основи з високою поглинальною здатністю заґрунтувати полімерною ґрунтівкою глибокого проникнення ACRYL-PUTZ® GR43 PRO, а потім нанести ґрунтувальну фарбу ŚNIEŻKA ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. Вражені грибком місця, після усунення причин його появи, обробити протигрибковим засобом. Нерівності основи рекомендується вирівняти готовою шпаклівкою ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ, тріщини та вибоїни — вирівняти готовою шпаклівкою ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX, а при більших нерівностях — вирівняти шпаклівкою для внутрішніх робіт ACRYL-PUTZ® ST10, пошліфувати, знепилити та заґрунтувати. Підготовлену таким чином поверхню повністю пофарбувати ґрунтувальною фарбою ŚNIEŻKA ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. Правильна підготовка поверхні, використання рекомендованих інструментів та методів фарбування сприяють досягненню заявлених параметрів розходу фарби.

Підготовка виробу:
Перед фарбуванням фарбу ретельно перемішати.
Фарбу одного кольору з різних виробничих партій слід перемішати разом в більшій ємності.
Не змішувати з іншими фарбами або вапном.
Для першого фарбування нових основ з високою поглинальною здатністю допускається розведення водою максимум до 10% .

Фарбування:
Наносити за допомогою пензля, валика (рекомендована довжина ворсу 13-19 мм) або методом гідродинамічного розпилення (1-2 шари) з інтервалом 2–4 години.
Наносити ретельно і рівномірно. Завершальні рухи валиком слід робити в одному напрямку, щоб вирівняти фарбовану поверхню та запобігти появі смуг.
Скловолокнисті шпалери фарбувати безпосередньо фарбою або дотримуючись рекомендацій їх виробника.
Кінцевий ефект слід оцінювати після повного висихання другого шару фарби.
Малярні роботи виконувати за температури поверхні і навколишнього середовища від +10ºC до +30ºC.
Під час малярних робіт і після їх закінчення провітрювати приміщення до зникнення запаху.
Після завершення робіт інструменти вимити водою.

Застереження:
MAGNAT PRO CERAMIC SUPERIOR KITCHEN & BATHROOM 5 (МАГНАТ ПРО ЦЕРАМІК СУПЕРІОР КУХНЯ & ВАННА 5) – це керамічна фарба, що містить велику кількість спеціальних наповнювачів і характеризується підвищеною тиксотропією. Її структура може спричинити проблеми з розпиленням та рівномірним нанесенням покриття під час фарбування методом розпилення.
Нанесення цього типу виробів вимагає від виконавця певних навичок та вибору відповідних параметрів обладнання. Перед початком фарбування методом розпилення рекомендуємо провести пробне нанесення, щоб вибрати відповідні налаштування обладнання (форсунка, тиск, фільтр).
У разі виникнення труднощів з фарбуванням методом розпилення або отримання нерівномірної текстури рекомендуємо фарбувати поверхню традиційним методом за допомогою валика.
Фарбове покриття набуває повних властивостей міцності через 28 днів після закінчення малярних робіт.
З екологічних міркувань не слід зливати залишки фарби у каналізацію або викидати з побутовими відходами.
Фарбуючи одну площину, не робити перерв у роботі або виправлень на напівсухому покритті.
Під час фарбування гідродинамічним розпиленням необхідно використовувати маску, окуляри, захисний одяг.

Плямовідпірність – це стійкість витриманого фарбового покриття до вказаних виробником речовин, що спричиняють стійкі плями, які виникли внаслідок забруднення покриття та були усунуті протягом зазначеного виробником часу. Видалення плям і “складних” забруднень з нерівних, шорстких поверхонь може бути ускладненим.
Не вбирає забруднень і “складних” плям, як-от:
- кетчуп, соняшникова олія, маркери на водній основі, кольорових олівців, помада, гірчиця, апельсиновий сік, коли, морквяного соку, молоко, шоколад (видалити впродовж 15 хв.)
- кава, чай, вино (видалити впродовж 5 хв.)
Випробування проводилися через 28 днів на гладких, витриманих основах для зазначених типів плям після закінчення вказаного часу. Виробник гарантує ефект плямовідпірності на гладких поверхнях.
Гладка поверхня, тобто основа без чітко вираженої структури, у разі стін підготовлена за допомогою шпаклювальної гладі згідно з її основним призначенням.
Видалення плям виконувалося за темп. 20±2°C та відн. вологості повітря 55±5%, залежно від змін температури і вологості час, за який потрібно усунути плями, може скоротитися.

Видалення забруднень:
Для видалення забруднень з поверхні стіни:
1. Нанесіть на м’яку вологу губку м’який мийний засіб.
2. Легко протріть поверхню до повного видалення бруду. Виконуйте цю дію обережно, щоб не пошкодити фарбове покриття.
3. Після завершення акуратно видаліть залишки мийного засобу.
4. Просушіть очищену ділянку за допомогою паперового рушника.
5. Залиште до повного висихання.

Дезінфекція – це процедура, спрямована на знищення мікроорганізмів та їхніх спор. Випробування проводилися на вибраних зразках дезінфектантів через 28 днів на витриманих основах для зазначених дезінфікуючих засобів. Список дезінфектантів може бути наданий за окремим запитом споживача. Випробування проводилися на вибраних зразках дезінфектантів через 28 днів на витриманих основах для зазначених дезінфікуючих засобів Випробування проводилися на вибраних кольорах.
Випробування проводилися на вибраних зразках дезінфектантів через 28 днів на витриманих основах для зазначених дезінфікуючих засобів:

- Хлорамін T (Chloramine T) (розчин 3%) — ефективний, пошкоджень покриття не виявлено через 60 хв
- Хлорамін T (Chloramine T) (розчин 5%) — ефективний, пошкоджень покриття не виявлено через 15 хв
- Incidin active (розчин 2%) — ефективний, пошкоджень покриття не виявлено через 15 хв

Випробування проводилися на вибраних зразках дезінфектантів через 28 днів на витриманих основах для зазначених дезінфікуючих засобів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ ФАРБУВАННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	насадка	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[c]	[%]		[МПа]	
Валик	торговий вигляд	до 10% у випадку поглинаючих основ - фарбування 1 шару	-	-	2
Пневматичний розпилювач	не застосовується				
Безповітряне розпилення*	торговий вигляд	до 10%	517 - 519 (LP)	приблизно 8-10	2

* розпилення виконано на обладнанні фірми Graco, модель 495

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ

36 місяців від дати виготовлення

КОЛЬОРИ

MAGNAT PRO CERAMIC SUPERIOR KITCHEN & BATHROOM 5: бази A і C призначені для тонування в системі Magnat Colour System.

СКЛАД

Граничний вміст летких органічних сполук для цього продукту (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010). Продукт містить макс. 5 г/л.

НОРМИ ТА СЕРТИФІКАТИ

Відповідність BREEAM	**Відповідає критеріям 'Basic'**
BREEAM® International	Hea 04 – Indoor Air Quality (v7.0.0, 07.2025)
BREEAM® UK	Hea 04 – Indoor Air Quality (v7.0.0, 07.2025)
BREEAM® NL	Hea 04 – Gezonde binnenlucht (v6.1.1, 02.2025)
BREEAM® SE	Hea 02 – Indoor Air Quality (v6.0, 01.2023)
Норми випробувань	EN 16516, ISO 16000-3, -6, -9, -11, ISO 11890-2

ПОЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕК, ТРАНСПОРТНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ТА ІНШІ

UA MAGNAT PRO CERAMIC SUPERIOR KITCHEN & BATHROOM 5

P101 Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку.
P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P103 Прочитайте етикетку перед використанням.
P262 Уникати потрапляння в очі,на шкіру та одяг.
P273 Уникати вивільнення удовкілля.
P501 Утилізувати вміст та/або його контейнер шляхом системи роздільного збору сміття, прийнятої у Вашому населеному пункті.
H412 Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
EUH208 Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он та 2-метил-2H-ізотіазол-3-он (3: 1). Може викликати алергічну реакцію.
EUH211 Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман.
Містить біоцидні продукти, використовувані для захисту властивостей під час зберігання: BIT, C(M)IT/MIT (3:1), Хлорид срібла.
Містить біоцидні продукти, необхідні для захисту сухого покриття: IPBC.
Приміщення під час фарбування та після нього слід провітрювати до зникнення запаху. Після цього періоду вони придатні для використання.