KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2026-09-24

MAGNAT PRO CERAMIC AQUA ENAMEL 40 (UA)

MAGNAT PRO
CERAMIC AQUA ENAMEL 40
Плямовідпірна керамічна емаль для деревини і металу



ОПИС ВИРОБУ

MAGNAT PRO CERAMIC AQUA ENAMEL 40 (МАГНАТ ПРО ЦЕРАМІК АКВА ЕНАМЕЛЬ 40) — це високоякісна, інноваційна водорозчинна емаль, призначена для тонування в системі кольорування. Чудово підходить як для внутрішніх, так і для зовнішніх робіт, забезпечуючи довготривалий захист і естетичний вигляд різних поверхонь. Завдяки BEAUTY & PROTECT унікальній рецептурі на основі керамічних компонентів утворює винятково стійке до подряпин і плям покриття, яке зберігає декоративний ефект протягом тривалого часу.
Фарба в Базі А є білого кольору і готова до використання. Фарбу в Базі С не можна використовувати як готовий продукт, перед використанням її необхідно закольорувати.

Властивості:

• BEAUTY & PROTECT - унікальна рецептура на основі керамічних компонентів, яка утворює винятково стійке до подряпин і плям покриття.
• Підвищена стійкість до подряпин
• Стійка до стирання та дії миючих і дезінфікуючих засобів
• Швидке висихання — суха на дотик через 30 хв
• ГАРАНТІЯ СТІЙКОСТІ ПОКРИТТЯ АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ*
• РОЗХІД: До 16 м²/л при одношаровому нанесенні
• Для внутрішніх і зовнішніх робіт
• Стійкий колір — не жовтіє, не вицвітає
• Висока покривна здатність
• Рекомендована для фарбування дерев’яних іграшок
• Спосіб нанесення: пензель, валик, розпилення
• Другий шар — не раніше ніж через 2 год

Упаковка:
0,45л; 0,9л; 2,7л;

Застосовується для фарбування:

- Дверей, дверних полотен, дверних коробок, віконних рам, підвіконь та плінтусів;
- Огорож;
- Меблів та меблевих елементів;
- Елементів, які можуть періодично піддаватися впливу температури до 80 °C;
- Інших елементів зі структурованою або фактурною поверхнею.

Фарба рекомендована для застосування **в об'єктах громадського призначення**, зокрема в **закладах освіти** (школи, дитячі садки) та **медичних установах** (за винятком процедурних приміщень і відділень інтенсивної терапії), у **приватних** та **офісних приміщеннях**, а також у **приміщеннях громадського харчування** (без безпосереднього контакту з харчовими продуктами).

Може також застосовуватися в житлових приміщеннях, зокрема у **вітальнях**, **спальнях та дитячих кімнатах**, для фарбування **елементів інтер'єру, меблів** і **дерев'яних іграшок** для дітей віком від 36 місяців.
Фарба також придатна для реновації старих покриттів на основі розчинників за умови належної підготовки основи.

Покриття характеризується стійкістю до типових експлуатаційних чинників, зокрема:

- Слідів, що залишаються внаслідок дотику (наприклад, відбитків пальців);
- Випадкового контакту з різноманітними предметами;
- Потертостей і забруднень, спричинених елементами з гуми або пластмас, такими як підошви взуття чи велосипедні шини.

Плямовідпірність
Стійкість до плям , що виникли внаслідок забруднення витриманого, гладкого покриття, які були видалені у визначений час відповідно до інструкцій Виробника. Видалення плям і «складних» забруднень з шорстких, нерівних основ може бути ускладненим.

Фарба, за умови застосування відповідно до рекомендацій Виробника, зазначених на упаковці, утворює стійке та естетичне покриття на гладких, належним чином підготовлених і витриманих поверхнях. Поверхня, призначена для фарбування, повинна бути підготовлена згідно з інструкціями Виробника, що є обов'язковою умовою для досягнення повних експлуатаційних властивостей та заявленої стійкості покриття.
За умови правильного очищення лакофарбове покриття не повинно зазнавати пошкоджень.

ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА» надає Гарантію Стійкості Покриття. У разі втрати стійкості покриття при дотриманні інструкцій, зазначених в карті технічній, покупець має право на повернення сплаченої вартості продукту. Гарантія не виключає, не обмежує і не призупиняє прав покупця, передбачених законодавством України щодо недоліків придбаних товарів. Умови гарантії доступні на сайті: www.magnatfarby.com.ua
*Гарант: ТзОВ «СНЄЖКА-УКРАЇНА», 81000, Україна, Львівська область, м. Яворів, вул. Привокзальна, 1а. Строк та територіальний обсяг гарантійного захисту: 12 місяців з дати придбання, на території України (за винятком територій, на яких ведуться бойові дії, території можливих бойових дій, або тимчасово окупованих).

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для декоративного та захисного фарбування деревини, деревопохідних матеріалів, металевих елементів, цементних основ і штукатурок усередині та зовні приміщень. Можна застосовувати для фарбування іграшок та реставрації старих покриттів, виконаних розчинниковими фарбами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративний ефект покриття: доступний у версії — напівмат.
Час висихання покриття за температури 23±2°C та відносної вологості повітря 50±5%, ступінь 3, максимум [год]: 5
Густина при температурі 20 ± 0,1 °C, не більше, [г/см³]: 1,3
Розчинник: вода

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основи:
Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, без пилу та жирних забруднень з належною адгезією.
Гладкі основи необхідно заматувати дрібнозернистим наждачним папером (наприклад, зернистістю 240–320).
Засмолені дерев'яні основи промити екстракційним бензином.
Жирні поверхні очистити спеціальним знежирювальним засобом.
Нові дерев'яні основи, особливо ті, що експлуатуються зовні, рекомендується попередньо обробити відповідним ґрунтувальним препаратом для деревини ІМПРЕГНАТ-ҐРУНТ ТМ VIDARON.
Металеві елементи загрунтувати швидковисихаючою антикорозійною фарбою Śnieżka UREKOR S (рекомендований колір — білий).
Свіжі цементні основи або штукатурки з метою покращення адгезії та вирівнювання поглинальної здатності покрити полімерною ґрунтівкою глибокого проникнення ACRYL-PUTZ® GR43 PRO.
Основи з «твердих» полімерних матеріалів очистити від неміцних шарів зовнішніх покриттів, заматувати та знежирити.
Поверхні, що оновлюються, очистити від слабко зчеплених шарів старих лакофарбових покриттів; для покращення адгезії злегка заматувати та знежирити.

Підготовка виробу:
Перед фарбуванням емаль ретельно перемішати.
Застосовувати у торговому вигляді або розбавити водою до робочої в'язкості (максимум 10%).
Надмірне розбавлення погіршує якість і стійкість покриття.
Для фарбування однієї площини використовувати емаль однієї виробничої партії.

УВАГА: Емаль одного кольору з різних виробничих партій слід перемішати разом в більшій ємності.

Фарбування:
Малярні роботи виконувати за температури поверхні і навколишнього середовища від +10ºC до +25ºC і відностній вологості повітря 80 %, плоским пензлем з м'якою щетиною, валиком, або пневматичним розпиленням.
Наносити 1–2 шари.
Наступні шари наносити приблизно через 2 години (низька температура та висока вологість повітря подовжують час висихання).
Після завершення робіт інструменти вимити водою.
Дезінфекція – це процедура, спрямована на знищення мікроорганізмів та їхніх спор. Випробування проводилися на вибраних зразках дезінфектантів через 28 днів на витриманих основах для зазначених дезінфікуючих засобів. Список дезінфектантів може бути наданий за окремим запитом споживача. Випробування проводилися на вибраних кольорах.

Видалення забруднень:
Фарба набуває повних експлуатаційних властивостей не раніше ніж через 28 днів після завершення нанесення.
• Нанесіть на м’яку вологу губку м’який мийний засіб (наприклад, засіб для миття посуду або інші засоби, безпечні для шкіри), утворивши піну.
• Легко протріть поверхню до повного видалення бруду. Виконуйте цю дію обережно, щоб не пошкодити фарбове покриття.
• Після використання мийних засобів, поверхню ретельно промити чистою водою, щоб уникнути утворення плям або зміни кольору.
• Просушіть очищену ділянку за допомогою паперового рушника.
• Залишити до повного висихання.

УВАГА: під час очищення забруднених поверхонь рекомендується промити всю поверхню, щоб забезпечити її однорідність (особливо для сильно запилених основ).
Очищення поверхні лише водою або видалення забруднень із мінімальною кількістю мийного засобу може бути неефективним у разі складніших плям і призводити до появи слідів «вапняного нальоту» через якість води, особливо помітних на інтенсивних кольорах.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ

Методи нанесення	Параметри фарбування				
	в'язкість фарби	додаток розчинника	насадка	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик	торговий вигляд	до 5%	-	-	1-2
Пневматичне розпилення	торговий вигляд	до 10%	1,4÷2	0,25÷0,5	1-2

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ

36 місяців з дати виготовлення

КОЛЬОРИ

MAGNAT PRO CERAMIC AQUA ENAMEL 40: бази A і C призначені для тонування в системі Magnat Colour System.

СКЛАД

Граничний вміст летких органічних сполук для цього продукту (кат. A/d/FW): 130 г/л (2010) (кат. A/b/FW) 100 г/л (2010). Продукт містить макс. 50 г/л.

НОРМИ ТА СЕРТИФІКАТИ

Клас емісії ЛОС (Франція) A+ (найвищий клас емісії згідно з французьким декретом № 2011-321 від 23 березня 2011 р.)
Продукт відповідає вимогам стандартів **PN-EN 71-2 та PN-EN 71-3** «Безпека іграшок».
Продукт не призначений для використання в іграшках для дітей віком до 36 місяців або в інших іграшках, призначених для вставляння в рот.

Відповідність BREEAM	Критерії	Обсяг	Версія
BREEAM® International	Exemplary	ЛОС емісія і ЛОС вміст	Hea 04 Indoor Air Quality, SD6073, v7.0.0 (07.2025)
BREEAM® UK	Exemplary	ЛОС емісія і ЛОС вміст	Hea 04 Indoor Air Quality, SD6074, v7.0.0 (07.2025)
BREEAM® NL	Exemplary	ЛОС емісія і ЛОС вміст	Hea 04 Gezonde binnenlucht, v6.1.1 (02.2025)
BREEAM® SE	Exemplary	ЛОС емісія і ЛОС вміст	Hea 02 Indoor Air Quality, v6.0 (01.2023)
BREEAM® NOR	Basic	ЛОС емісія і ЛОС вміст	Hea 02 Indoor Air Quality, SD5076NOR, v6.1.1 (12.2024)
Норми випробувань	EN 16516, ISO 16000-3, -6, -9, -11, ISO 11890-2		

ПОЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕК, ТРАНСПОРТНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ТА ІНШІ

UA MAGNAT PRO CERAMIC AQUA ENAMEL 40

H412 Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
P101 Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку.
P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P103 Прочитайте етикетку перед використанням.
P262 Уникати потрапляння в очі,на шкіру та одяг.
P273 Уникати вивільнення удовкілля.
P501 Утилізувати вміст та/або його контейнер шляхом системи роздільного збору сміття, прийнятої у Вашому населеному пункті.
EUH208 Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он та 2-метил-2H-ізотіазол-3-он (3:1). Може викликати алергічну реакцію.
EUH211 Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман.
Містить біоцидні продукти для консервації під час зберігання: BIT, C(M)IT/MIT (3:1), цинковий піритіон.

Температура зберігання від +5°C до +30°C.