KARTA TECHNICZNA

Ostatnia aktualizacja: 2026-09-24

MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR 3 (UA)



MAGNAT PRO

LATEX SUPERIOR 3

ЛАТЕКСНА ПЛЯМОСТІЙКА ФАРБА ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ

ОПИС ВИРОБУ

MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR 3 (МАГНАТ ПРО ЛАТЕКС СУПЕРІОР 3) - високоякісна, інноваційна фарба з відмінними аплікаційними властивостями та можливістю професійного кольорування. Intuitive paint створює антивідблискову поверхню, що поглинає світло, завдяки чому візуально вирівнює основу та забезпечує ефект гладкої стіни. Завдяки стійким кольорам і можливості очищення поверхні від забруднень, інтер'єри довго зберігають свіжий вигляд, ніби щойно пофарбовані.

Фарба в Базі А є білого кольору і готова до використання.

Фарбу в Базі С не можна використовувати як готовий продукт, перед використанням її необхідно закольорувати.

ВЛАСТИВОСТІ:

· Intuitive paint

· Найвища стійкість до миття та стирання

· Відмінна покривна здатність

· Антивідблискова - ефект гладкої стіни

· Довготривалий ефект свіжості

· Легке та швидке нанесення

· Рекомендована для громадських приміщень

РОЗХІД: До 15 м²/л при одношаровому нанесенні для фарбування закольорованою фарбою.

До 13 м²/л при одношаровому нанесенні для фарбування у білому кольорі (без кольорування).

· Спосіб нанесення: пензель, валик, розпилення

· Рекомендована кількість шарів: 2

· Другий шар - не раніше ніж через 2 години

· Час висихання: щонайменше 3 години

УПАКОВКА: 0,9л; 2,7л; 4,5л; 9л

ПРИМІТКИ:

Найвища стійкість до миття та стирання

Фарба має найвищий клас стійкості до стирання згідно з нормами: PN-C-81914:2002, Тип I – фарба стійка до мокрого стирання. Клас R1 стійкості до мокрого стирання за PN-EN 13300:2023-04, п. 4.6.

Згідно з класифікацією PN-EN 13300 ступінь блиску 3 – глибокоматова поверхня, яка найменше відбиває світло.

Рекомендована для громадських приміщень, зокрема для об’єктів із підвищеним експлуатаційним навантаженням — навчальних, медичних і закладів громадського харчування, а також приміщень з інтенсивним потоком людей.

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Фарба MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR 3 (МАГНАТ ПРО ЛАТЕКС СУПЕРІОР 3) призначена для декоративно-захисного фарбування стін з цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних основ, а також шпалер, призначених для фарбування всередині приміщень. Завдяки своїм властивостям і стійкості фарба рекомендована для фарбування приміщень, які особливо піддаються високому експлуатаційному навантаженню, таких як: навчальні заклади, медичні заклади, заклади громадського харчування, а також приватні та офісні приміщення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Стійкість до стирання:

· PN-C-81914:2002 – Тип I – фарба стійка до мокрого стирання

· PN-EN 13300:2023-04, п 4.6 – Клас R1 стійкості до мокрого стирання

2. Час висихання покриття за температури 23±2°C та відносної вологості повітря 50±5%, ступінь 3, максимум [год]: 3

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА

Поверхня, призначена для фарбування, має бути міцною, сухою, без пилу та жирних забруднень, у залежності від типу основи — відповідно витриманою:
a) цементні, цементно-вапняні штукатурки: мінімум 4 тижні після нанесення,
b) гіпсові штукатурки: мінімум 2 тижні після нанесення.
Нестійкі покриття необхідно видалити. Нові або сильно поглинаючі поверхні слід заґрунтувати ґрунтівкою ACRYL-PUTZ®, після чого нанести ŚNIEŻKA ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА. Нерівності й тріщини вирівняти відповідною шпаклівкою для внутрішніх робіт ACRYL-PUTZ®, пошліфувати, знепилити та заґрунтувати. Плями від водяних патьоків, нікотину, олії тощо — перекрити фарбою Śnieżka ДЛЯ СЛІДІВ ВІД ПРОТІКАННЯ І ПЛЯМ. Скловолокнисті шпалери фарбувати безпосередньо або дотримуватись інструкцій виробника шпалер.

ФАРБУВАННЯ

Перед фарбуванням фарбу ретельно перемішати, уникаючи її насичення повітрям. Не змішувати з іншими фарбами або вапном. Фарбу одного кольору з різних виробничих партій слід перемішати разом. Малярні роботи виконувати при температурі основи та навколишнього середовища від +10°C до +30°C.

Розведення водою: для поглинаючих основ і при нанесенні валиком — до 10% (перший шар); при розпиленні — до 10% (залежно від типу обладнання).
Нанесення: пензлем, валиком (довжина ворсу 13–19 мм) або розпиленням у два шари з інтервалом 2–3 години. Наносити рівномірно й ретельно. Завершальні проходи валиком виконувати в одному напрямку для вирівнювання поверхні та запобігання утворенню смуг.

Інструменти після роботи промити водою. Під час фарбування та після його завершення приміщення слід провітрювати до повного зникнення запаху.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Пофарбоване покриття набуває всіх експлуатаційних властивостей через 28 днів після завершення малярних робіт. У разі забруднення плями слід видалити якомога швидше за допомогою вологої губки з використанням води та м’якого мийного засобу. Видалення плям і «складних» забруднень з шорстких або нерівних поверхонь може бути ускладненим. Зберігати у щільно закритій тарі, захищаючи від замерзання та прямого сонячного проміння. Температура зберігання: від +5°C до +30°C.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ ФАРБУВАННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	насадка	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[s]	[%]		[МПа]	
Валик	торговий вигляд	до 10% у випадку поглинаючих основ - фарбування 1 шар	-	-	2
Пневматичний розпилювач	не застосовується				
Безповітряне розпилення*	торговий вигляд	до 10%	517 - 519 (LP)	приблизно 8-12	2

* розпилення виконано на обладнанні Graco, модель 495

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ

36 місяців від дати виготовлення

КОЛЬОРИ

MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR 3: бази A і C призначені для тонування в системі Magnat Colour System.

СКЛАД

Граничний вміст летких органічних сполук для цього продукту (кат. A/a/FW): 30 г/л (2010). Продукт містить макс. 5 г/л.

НОРМИ ТА СЕРТИФІКАТИ

Відповідність BREEAM	Критерії	Обсяг	Версія
BREEAM® International	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 04 Indoor Air Quality, SD6073, v7.0.0 (07.2025)
BREEAM® UK	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 04 Indoor Air Quality, SD6074, v7.0.0 (07.2025)
BREEAM® NL	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 04 Gezonde binnenlucht, v6.1.1 (02.2025)
BREEAM® SE	Exemplary	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 02 Indoor Air Quality, v6.0 (01.2023)
BREEAM® NOR	Basic	VOC emisja i VOC zawartość	Hea 02 Indoor Air Quality, SD5076NOR, v6.1.1 (12.2024)
Норми випробувань	EN 16516, ISO 16000-3, -6, -9, -11, ISO 11890-2		

ПОЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕК, ТРАНСПОРТНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ТА ІНШІ

MAGNAT PRO LATEX SUPERIOR 3

P101 Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку.
P102 Зберігати в місці, недоступному для дітей.
P103 Прочитайте етикетку перед використанням.
P262 Уникати потрапляння в очі,на шкіру та одяг.
P273 Уникати вивільнення удовкілля.
P501 Утилізувати вміст та/або його контейнер шляхом системи роздільного збору сміття, прийнятої у Вашому населеному пункті.
EUH208 Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он та 2-метил-2H-ізотіазол-3-он (3:1), 2-метілізотіазол-3(2H)-он. Може викликати алергічну реакцію.
EUH211 Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман.
Містить біоцидні продукти, використовувані для захисту властивостей під час зберігання:C(M)IT/MIT (3:1), BIT, MIT.